



## 11. 普通鑄鉄管および高級鑄鉄管はいつ頃まで製造されていましたか？

鑄鉄管、ダクタイル鉄管の変遷を以下の表に示しております。普通鑄鉄管は1940年頃まで、高級鑄鉄管は1930～1971年頃まで製造されておりました。その間に種々の技術開発が行われ、耐震性能および外面防食能が飛躍的に向上した第4世代である高機能ダクタイル鉄管へと発展してきています。

1890頃 (明治中期)	1900	1910	1920	1930 (S5)	1940 (S15)	1950 (S25)	1960 (S35)	1970 (S45)	1980 (S55)	1990 (H2)	2000 (H12)	2010 (H22)
普通鑄鉄管 (～1940)												
第一世代												
				高級鑄鉄管 (1930～1971)								
				第二世代								
								ダクタイル鉄管 (1954～)				1
								第三世代				1
												1
								高機能ダクタイル鉄管 (1978～)				1
								第四世代				1