



10. ビニルパイプ継手用滑剤をダクタイル鉄管継手用として使用しても問題ないですか？



ビニルパイプ継手用滑剤とダクタイル鉄管用滑剤とは粘性が異なります。特にNS形継手などプッシュオンタイプの継手でビニルパイプ継手用滑剤を使用した場合、接合力が大きくなり接合ができないなど施工面で影響があります。従いまして、ダクタイル鉄管継手を接合する場合は、ダクタイル鉄管継手用滑剤を使用して下さい。

